

# ЭТА ДЭЛЛ ОРО

## L'ETA' DELL' ORO

### ГЛЯНЦЕВАЯ ГРАСКА С ЗОЛОТИСТЫМ БЛЕСКОМ

1)

#### УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1.1) Эта Дэлл Оро – водорастворимая укывистая моющаяся декоративная акриловая краска для внутренних работ со специальными золотистыми пигментами. Полученная поверхность имеет однородный цвет с металлическими отблесками, изменяющими внешний вид отделанной поверхности в зависимости от отражаемого от неё света. Имеет только одну базу, которая может использоваться как таковая или колероваться с помощью пигментов для декоративных материалов.
- 1.2) Указания по использованию:  
Краска может использоваться для отделки любых помещений, создавая элегантные и современные декоративные эффекты.

2)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес: 1080 ± 20 г/литр  
РН при расфасовке: ~ 8,5  
Внешний вид: глянцевый с золотыми отблесками  
Средний расход 1 литра в один слой: 8-12 м.кв..  
Разведение водой: максимум 5%  
Время для обработки: около 10 минут  
Поверхностное высыхание: 6 часов  
Полное высыхание при 22°C: 18 часов  
Инструменты нанесения: кисть с короткой жёсткой щетиной, малярная перчатка, шпатель из нержавеющей стали с закруглёнными углами.  
Температура нанесения: минимальная 5°C, максимальная 35°C  
Кинетическая вязкость при температуре 20°C: по Брукфилду , RVT, шпindelь 6, скорость 20: 15.000 мПа ± 2.000 мПа.

3)

#### ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

##### 3.1) Условия окружающей среды и подготовка подложки

Температура среды:	минимальная 5 °C	максимальная 40 °C
Относительная влажность:	минимальная 40%	максимальная 80%
Температура подложки:	минимальная 5 °C	максимальная 40 °C

##### 3.2) Подготовка подложки:

Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности до получения совершенно плоской поверхности. Затем следует нанести один слой изолирующего состава Джолливер Акрилико (**GIOLLIVER ACRILICO**) и нанести два слоя грунта Фондо пер Декоративи Лише (**FONDO PER DECORATIVI LISCIO**).

Не наносить при сухом ветре или на слишком разогретые солнцем поверхности.

### 3. Нанесение продукта:

А) Продукт наносится в два слоя: первый валиком, а второй выбранным декорирующим инструментом (кисть, малярная перчатка, шпатель).

В1) **Нанесение второго слоя кистью:** через 4-6 часов., когда полностью высохнет первый слой, нанести неразведённый Эта Дэлл Оро с помощью специальной кисти перекрещивающимися движениями, стараясь избегать явных прямых углов и квадратов.

В2) **Нанесение второго слоя малярной перчаткой:** нанести неразведённый Эта Дэлл Оро с помощью специальной перчатки, обрабатывая поверхность круговыми движениями.

В3) **Нанесение второго слоя шпателем:** нанести последний слой неразведённого Эта Дэлл Оро шпателем, стараясь с помощью особенных движений (иногда пересекающимися, иногда круговых, создающий эффект облака) неравномерно распределить специальные золотистые пигменты, придающие поверхности разнообразные цветовые оттенки и образующие элегантные золотистые отблески.

4)

## УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Максимальная температура хранения: 40 °С

Минимальная температура хранения: 5 °С

Предлагаемая расфасовка: 0,750Л - 2,5Л

Продукт, разлитый в банки, остаётся гарантированно стабильным на протяжении 12 месяцев.

5)

## ПРИМЕЧАНИЯ

Период хранения: 1 год

Наносить материал при температуре в диапазоне 8 -35°С избегая прямого воздействия солнечных лучей..

Практический расход: зависит от природы подложки.

Мыть инструменты: водой

6)

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт должен иметь этикетку в соответствии с нормами ЕС. Смотри действующую карту безопасности.